

ATM®

สีโป๊วเอทีเอ็ม POLY PUTTY - AUTOBODY FILLER

สูตรใหม่! มาตรฐานอุตสาหกรรม

2K
POLYESTER-SYSTEM

โป๊วไหน ก็เนียนได้

ขัดได้ไวขึ้น
5 เท่า



เนื้อละเอียด
แห้งไว ขัดง่าย
ยึดเกาะดีเยี่ยม

มอก.834-2556

ประเภทโป๊วบาง
ประเภทโป๊วหนา



สีโป๊วบาง เอทีเอ็ม



สีโป๊วพลาสติก เอทีเอ็ม

สีโป๊วเอทีเอ็ม | สีโป๊วบาง เอทีเอ็ม | สีโป๊วพลาสติก เอทีเอ็ม



สูตรใหม่!
ระดับมาตรฐาน
อุตสาหกรรม

มอก.834-2556

ประเภทโป๊วบาง
ประเภทโป๊วหนา

สีโป๊วบาง เอทีเอ็ม

เบอร์
(โป๊วเหลือง) **522**

- งานละเอียดแค่นี้
ก็ปาดลื่น เก็บงานง่าย



สีโป๊วพลาสติก เอทีเอ็ม

เบอร์
(โป๊วแดง) **540**

- ลึกลับแค่นี้ก็โป๊วถึง
ถนนทุกแรงกระแทก

4 เหตุผล
โป๊วยิ่งกว่าเติม
กับเอทีเอ็ม



สีโป๊วบาง เอทีเอ็ม (โป๊วเหลือง) เบอร์ 522

เป็นสีโป๊วที่มี พอลิเอสเตอร์เรซินเป็นส่วนผสมหลัก ใช้ผสมกับตัวยาอินทรีย์สารเปอร์ออกไซด์ (ชนิดสีเหลือง) เพื่อให้ส่วนผสมเกิดการแข็งตัว เหมาะกับงานโป๊วบางที่ต้องการความละเอียดของพื้นผิวงาน สำหรับการซ่อมแซมหรือปรับสภาพพื้นผิวให้เรียบสวยดังเดิม



สีโป๊วพลาสติก เอทีเอ็ม (โป๊วแดง) เบอร์ 540

เป็นสีโป๊วที่มี พอลิเอสเตอร์เรซินเป็นส่วนผสมหลัก ใช้ผสมกับตัวยาอินทรีย์สารเปอร์ออกไซด์ (ชนิดสีแดง) เพื่อให้ส่วนผสมเกิดการแข็งตัว ให้กระชับเกาะกับพื้นผิวได้ดี โป๊วง่าย แห้งเร็ว ขัดให้เรียบได้ง่าย เหมาะสำหรับการใช้ในงานซ่อมแซม หรือปรับพื้นผิวชิ้นงานให้เรียบสวยดังเดิม

ข้อมูลการใช้งาน สีโป๊วบาง เอทีเอ็ม (โป๊วเหลือง)

คุณสมบัติ	การใช้งาน	การผสม	ระยะคงสภาพหลังผสม	ระยะเวลาแห้ง	การเตรียมพื้นผิว
เป็นสีโป๊วชนิด 2 ระบบ ประเภทโป๊วบาง ทำจากพอลิเอสเตอร์เรซินผสมกับตัวยาอินทรีย์สารเปอร์ออกไซด์เพื่อให้แข็งตัว	สำหรับโป๊วรอยยุบ รอยบุ๋ม ของตัวถังรถยนต์หรือรอยไม้ รุข-ปู สังกะสี ในส่วนที่ต้องการความละเอียดของพื้นผิวงาน	ทุกๆ 100 ส่วน ของสีโป๊วบาง เอทีเอ็ม ผสมด้วยทำให้อ่อน 2-3 ส่วน ผสมจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียว	2 นาที ที่อุณหภูมิ 30 °C	ขัดกระดาษทรายได้ภายใน 30 นาที	ทำความสะอาดพื้นผิวให้ทั่ว ในบริเวณที่ยุบหรือบุ๋ม โดยใช้กระดาษทรายหยาบขัดจนไม่มีสนิม ไขมัน หรือคราบสกปรก

ข้อมูลการใช้งาน สีโป๊วพลาสติก เอทีเอ็ม (โป๊วแดง)

คุณสมบัติ	การใช้งาน	การผสม	ระยะคงสภาพหลังผสม	ระยะเวลาแห้ง	การเตรียมพื้นผิว
เป็นสีโป๊วชนิด 2 ระบบ ประเภทโป๊วหนา ทำจากพอลิเอสเตอร์เรซินผสมกับตัวยาอินทรีย์สารเปอร์ออกไซด์เพื่อให้แข็งตัว	ใช้สำหรับโป๊วรอยยุบ รอยบุ๋ม ของตัวถังรถยนต์ กระทั่งจุดรอยไม้ รุข-ปู สังกะสี	ทุกๆ 100 ส่วน ของสีโป๊วพลาสติก เอทีเอ็ม ผสมด้วยทำให้อ่อน 2-3 ส่วน ผสมจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียว	2-5 นาที ที่อุณหภูมิ 30 °C	ขัดกระดาษทรายได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง	ทำความสะอาดพื้นผิวให้ทั่ว ในบริเวณที่ยุบหรือบุ๋ม โดยใช้กระดาษทรายหยาบขัดจนไม่มีสนิม ไขมัน หรือคราบสกปรก



ผลิตโดย บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด
81 หมู่ 11 ซอยบางปลา 2 ต.เทพารักษ์ อ.บางปลา
จ.สมุทรปราการ 10540 (ประเทศไทย)
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : (66)2-312-1415-9

Manufactured by U.R. CHEMICAL CO., LTD.
81 Moo 11, Soi Bang Pla 2, Theparak Road,
Bangpla, Bang Phli, Samut Prakan 10540 (Thailand)
Emergency Number : (66)2-312-1415-9



URAI PAINTS.COM
LINE @URAI PAINTS
URAI PAINTS
URAI PAINTS
URAI PAINTS